



$$\approx 150 \text{ ml} / \text{m}^2$$

$$2,5 \text{ l} \approx 16,5 \text{ m}^2$$

$$10 \text{ l} \approx 66 \text{ m}^2$$

Naturharz-Dispersionsfarbe 660

Naturweiss, matt, lösemittelfrei, vergilbungsarm, für innen.

Waschbeständige, tropfgehemmt eingestellte, hochdeckende, matte Wandfarbe zur Gestaltung mineralischer Untergründe, Raufasertapeten, etc. Diffusionsoffen.

... wie Sie riechen, riechen Sie nichts!

Die LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe ist nach wie vor allererste Wahl für den Innenbereich: Leicht aufzutragen, sehr ergiebig und hochdeckend. Do-it-yourself- und Profi-Maler schätzen gleichermaßen diese klassische Wand- und Deckenfarbe, die sich auf nahezu allen Untergründen problemlos verarbeiten lässt. Ob Neu- oder Altputz, Tapeten oder verschmutzte Dispersionsanstriche, die LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe ist kompatibel und schafft durch ihre samtig matte Oberfläche und ohne lästige Geruchsbildung ein angenehmes Raumgefühl.

AUF EINEN BLICK

- Naturweiß, matt, vergilbungsarm, lösemittelfrei, für Innen.
- Waschbeständig nach DIN EN 13300, Klasse 3.
- Wasserdampfdurchlässig nach DIN EN ISO 7783-2 Klasse 1.
- Beliebig abtönbar mit LEINOS 668 Pigment-Konzentraten.
- Auch fertig getönt nach NCS, RAL und diversen Farbfächern.
- Verarbeitung durch Streichen, Rollen oder Spritzen.
- Trocknungszeit je nach Klima ca. 16-24 Stunden.
- Verbrauch ca. 100-200 ml/m² je Auftrag
 - Reinigung der Werkzeuge mit Wasser

VERARBEITUNG & UNTERGRÜNDE

Die Verarbeitung erfolgt in der Regel mit Rolle und Pinsel. Das Streichen mit einer Bürste ist ebenfalls möglich, sehr große Flächen können auch durch Spritzen beschichtet werden:

Neue, unbehandelte Putz- und Trockenbauflächen

Das sind z.B. Gips-, Kalk- oder Zementputz, Gipskarton- oder Gipsfaserplatten oder auch Beton. Vorgenannte Untergründe müssen zur Reduzierung der starken Saugkraft mit LEINOS 620 Tiefengrund auf Wasserbasis (farblos) oder LEINOS 622 Mineralputzgrundierung (deckend weiß, haftvermittelnd) grundiert werden. Anschließend erfolgt ein 1-2-facher Auftrag der LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe, je nach Deckung. Eine Grundierung bewirkt einen gleichmäßigen Untergrund und in Folge eine qualitative Verbesserung der Wandfarbe und Erleichterung des Auftrages.

Altanstriche und Tapeten

Vorhandene Dispersionsanstriche auf Putz, Gipskarton usw. müssen fest haften und können ebenso wie neue, ungestrichene Tapeten ohne vorherige Grundierung mit LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe gestrichen werden. Alte, bereits einmal oder mehrmals mit Dispersionsfarbe gestrichene Tapeten müssen ebenfalls auf gute Haftung überprüft und ggf. nachgeklebt werden. Stark verschmutzte Altanstriche sollten gereinigt werden. Leimfarben- sowie blätternde Altanstriche müssen restlos entfernt werden. Dichte, kaum noch saugfähige Untergründe wie Latex- oder Lackfarbenanstriche müssen sehr gründlich angeschliffen bzw. angelaut werden. Generell ist bei vorhandenen, tragfähigen Altanstrichen keine Grundierung notwendig, es sei denn, der Altanstrich muss vollständig entfernt werden.

Gleichmäßige Oberfläche

Eine gleichmäßige Oberflächenstruktur erhalten Sie, wenn Sie die LEINOS Naturharz-Dispersionsfarbe zügig aufrollen und verteilen und abschließend immer nur in eine Richtung – z. B. von oben nach unten oder umgekehrt – abrollen. Je kürzer der Flor der Rolle ist, desto feiner wird Ihre Oberflächenstruktur.



Anwendungsbereich:

Für weiß oder farbig deckende, diffusionsoffene Anstriche auf allen mineralischen Untergründen oder fest sitzenden Tapeten.

Technische Eigenschaften:

Hohes Deckvermögen, leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Lösemittelfrei, vergilbungsarm. Wasserdampfdurchlässig nach DIN/EN ISO 7783-2 Klasse 1. Waschbeständig nach DIN/EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3.

Deckkraft Klasse 2. Nassabriebbeständigkeit Klasse 3.



auch erhältlich: **fertig getönt nach Leinos Farbfächer, 670 NaturMIX oder nach NCS, RAL und weiteren Farbfächern**
Beliebig abtönbar **mit LEINOS 668 Pigmentkonzentraten.**

Farbton: Naturweiß, matt.
Beliebig abtönbar mit LEINOS 668 Pigmentkonzentraten.
Fertig getönt: LEINOS Farbmischmaschine (diverse Farbfächer)

Weitere Farbtechniken sind die 646 Wandlasurtechnik oder 630 Wand-Spachteltechnik

Inhaltsstoffe:

Wasser, Kreide, Titandioxid, Pflanzlicher Emulgator, Polyasparaginsäure, Stärke-Ester-Polymerisat, Talkum, Kaolin, Methylcellulose, Isothiazolinone. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei, mäßig saug- aber tragfähig, frei von Trennmitteln, Rissen, Ausblühungen und Pilzen sein. Untergrund mit LEINOS Tiefengrund auf Wasserbasis 620 grundieren. Reagiert der Untergrund stark alkalisch, muss vorher neutralisiert werden. Zur Erreichung der optimalen Waschbeständigkeit nach DIN EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3 darf der Untergrund beim Schlussanstrich nicht saugfähig sein.

Verarbeitung:

Bei Raumtemperaturen über 12°C mit Rolle, Pinsel oder Airlessgerät.

A. Anstrich auf Putz, Beton und Raufasertapete:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.

B. Gipskarton, Stofftapeten:

Mit LEINOS Tiefengrund 620 (Konzentrat auf Wasserbasis) grundieren. Danach 1 - 2 mal streichen. Trockenzeit jeweils ca. 16 - 24 Stunden.

C. Feste Altanstriche:

Alte Dispersionsfarbenanstriche gründlich säubern. Leimfarbenanstriche restlos entfernen und nachwaschen. Probeanstrich durchführen! Alte Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter B, bei stark saugendem Untergrund mit Grundierung.

LEINOS	668 Pigmentkonzentrat	668 Pigmentkonzentrat	668 Pigmentkonzentrat
000	schwarz	schwarz	schwarz
010	schwarz	schwarz	schwarz
020	schwarz	schwarz	schwarz
030	schwarz	schwarz	schwarz
040	schwarz	schwarz	schwarz
050	schwarz	schwarz	schwarz
060	schwarz	schwarz	schwarz
070	schwarz	schwarz	schwarz
080	schwarz	schwarz	schwarz
090	schwarz	schwarz	schwarz
100	schwarz	schwarz	schwarz
110	schwarz	schwarz	schwarz
120	schwarz	schwarz	schwarz
130	schwarz	schwarz	schwarz
140	schwarz	schwarz	schwarz
150	schwarz	schwarz	schwarz
160	schwarz	schwarz	schwarz
170	schwarz	schwarz	schwarz
180	schwarz	schwarz	schwarz
190	schwarz	schwarz	schwarz
200	schwarz	schwarz	schwarz
210	schwarz	schwarz	schwarz
220	schwarz	schwarz	schwarz
230	schwarz	schwarz	schwarz
240	schwarz	schwarz	schwarz
250	schwarz	schwarz	schwarz
260	schwarz	schwarz	schwarz
270	schwarz	schwarz	schwarz
280	schwarz	schwarz	schwarz
290	schwarz	schwarz	schwarz
300	schwarz	schwarz	schwarz
310	schwarz	schwarz	schwarz
320	schwarz	schwarz	schwarz
330	schwarz	schwarz	schwarz
340	schwarz	schwarz	schwarz
350	schwarz	schwarz	schwarz
360	schwarz	schwarz	schwarz
370	schwarz	schwarz	schwarz
380	schwarz	schwarz	schwarz
390	schwarz	schwarz	schwarz
400	schwarz	schwarz	schwarz
410	schwarz	schwarz	schwarz
420	schwarz	schwarz	schwarz
430	schwarz	schwarz	schwarz
440	schwarz	schwarz	schwarz
450	schwarz	schwarz	schwarz
460	schwarz	schwarz	schwarz
470	schwarz	schwarz	schwarz
480	schwarz	schwarz	schwarz
490	schwarz	schwarz	schwarz
500	schwarz	schwarz	schwarz
510	schwarz	schwarz	schwarz
520	schwarz	schwarz	schwarz
530	schwarz	schwarz	schwarz
540	schwarz	schwarz	schwarz
550	schwarz	schwarz	schwarz
560	schwarz	schwarz	schwarz
570	schwarz	schwarz	schwarz
580	schwarz	schwarz	schwarz
590	schwarz	schwarz	schwarz
600	schwarz	schwarz	schwarz
610	schwarz	schwarz	schwarz
620	schwarz	schwarz	schwarz
630	schwarz	schwarz	schwarz
640	schwarz	schwarz	schwarz
650	schwarz	schwarz	schwarz
660	schwarz	schwarz	schwarz
670	schwarz	schwarz	schwarz
680	schwarz	schwarz	schwarz
690	schwarz	schwarz	schwarz
700	schwarz	schwarz	schwarz
710	schwarz	schwarz	schwarz
720	schwarz	schwarz	schwarz
730	schwarz	schwarz	schwarz
740	schwarz	schwarz	schwarz
750	schwarz	schwarz	schwarz
760	schwarz	schwarz	schwarz
770	schwarz	schwarz	schwarz
780	schwarz	schwarz	schwarz
790	schwarz	schwarz	schwarz
800	schwarz	schwarz	schwarz
810	schwarz	schwarz	schwarz
820	schwarz	schwarz	schwarz
830	schwarz	schwarz	schwarz
840	schwarz	schwarz	schwarz
850	schwarz	schwarz	schwarz
860	schwarz	schwarz	schwarz
870	schwarz	schwarz	schwarz
880	schwarz	schwarz	schwarz
890	schwarz	schwarz	schwarz
900	schwarz	schwarz	schwarz
910	schwarz	schwarz	schwarz
920	schwarz	schwarz	schwarz
930	schwarz	schwarz	schwarz
940	schwarz	schwarz	schwarz
950	schwarz	schwarz	schwarz
960	schwarz	schwarz	schwarz
970	schwarz	schwarz	schwarz
980	schwarz	schwarz	schwarz
990	schwarz	schwarz	schwarz
1000	schwarz	schwarz	schwarz

Trocknungszeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff, einen trockenen Untergrund und eine nicht zu hohe relative Luftfeuchtigkeit. Naturöle trocknen durch Reaktion mit Sauerstoff. **Während der Trocknung bitte quer lüften.** Im Zweifelsfall (kleine, schlecht belüftete Räume) bitte Ventilator zur Lüftung aufstellen.

Gebindegrößen und Verbrauch:

Ca. 100 - 200 ml/m² pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. 0,75 l ca 5,0 m² (erhältlich in Art. 670 NaturMix weiß)

2,50 l ca 16,5 m²

10,0 l ca 67,0 m²

Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Wärme und Frost schützen!

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasserverdünnbar. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser unter Beigabe von LEINOS Pflanzenseife 930.

GISCODE:

M-DF 01

Gefahrenhinweise:

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

GHS07



Achtung

Sicherheitshinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methylisothiazolinol-3(2h)-on.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Schutzhandschuhe tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0



Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 21.08.2020 Aktuelle Technische Merkblätter auf der Leinos Homepage