

LiNatural

Linoleum bestehend aus:
Jute, Naturharze, Kalkstein, Holzmehl, Leinöl, Kork, Pigmente



beige 45



blau 26



braun 70



gelb 76



grau 55



graubeige 56



terracotta 73

LiNatural verzichtet
auf eine synthet.
Beschichtung.
LiNatural wird mit
natürlichen
Wachsen oder
Pflegeöl behandelt.

LiNatural ist frei
von Asbest,
Formaldehyd, FCKW
sowie frei von
Schwermetallen.

LiNatural

unbehandeltes Linoleum

Technische Daten

Oberseite	geglättet marmoriert mit mindestens 3 Haupt- und Zusatzfarben
Aufbau	zweischichtig, auf Jutegewebe
Gesamtdicke	2,5 mm
Nutzschicht	1,4 mm
Gesamtgewicht	2900 g/m ²
Bahnbreite	200 cm
Brandverhalten	B1 - PA-III 6.194 (DIN 4102)
Lichtechtheit	6 (DIN 53389)
Anforderungen der EN 548	erfüllt
Verbesserung des Trittschallschutzes	ca. 4 dB
Wärmedurchlaß- widerstand	0,015 m ² K/W



Rücken: Jutegewebe

Eignungs-
bereiche:



Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

Ausstellungs-, Konferenzraum, Boutique, Altenheim, Schule, Kindergarten, Hotelflur, Küche, im Wohnbereich.



Stuhlrollengeeignet

Nach 30000 Umdrehungen keine erkennbare Schädigung bei Prüfung in Anlehnung an EN 425 (Stuhlrollenversuch) mit Rollen nach EN 12529, Typ W.



Für Fußbodenheizung geeignet

Der Belag besitzt eine normgerechte Maßbeständigkeit.



Antistatisch

Personenaufladung maximal 2,0 kV bei Prüfung in Anlehnung an EN 1815 (Begehtest) oder Ableitwiderstand maximal 10¹⁰ nach EN 1081 (siehe auch RAL-RG 725/3).



Zigaretteglutbeständigkeit

Der Belag ist gegen Zigaretteglut beständig, wenn bei der Prüfung nach DIN 51961 keine bleibende, d.h. nicht entfernbare Schädigung auftritt.